

## EMFIMASTIC MS 40

### POPIS

EMFIMASTIC MS 40 je jednozložkový elastický tmel bez izokyanátov. V reakcii so vzdušnou vlhkosťou a vlhkosťou obsiahnutou v lepenom materiáli vytvorí trvalú a elastickú tesniacu hmotu s veľmi dobrou adhéziou na materiály.

### POUŽITIE

EMFIMASTIC MS 40 je vhodný pre automobilový priemysel (podvozok, karoséria, spojler).

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Pasta
Farba	sivá, biela
Hustota pri 20°C	1,65 ± 0,05
Aplikačná teplota	5 až 35°C
Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 50% HR	50 ± 10min
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% HR	>3mm/24h
Konečná tvrdosť A (DIN 53505)	>30
100% modul (ISO 8339):	> 70psi
Predĺženie pri pretrhnutí(ISO 8339)	>300%
Modul pri pretrhnutí(ISO 8339)	> 140psi
Teplotná odolnosť spoja	-40 až +90°C
Odolnosť voči kyselinám a zásadam	dobrá
UV odolnosť	výborná
Odolnosť voči vode a soliam	výborná
Kompatibilita s farbami	voda: áno rozpúšťadlá: vyžaduje sa test

### INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK) alebo acetón.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riaďte sa pokynmi výrobcu.

**Aplikácia:**

EMFIMASTIC MS 40 aplikujte pneumatickou pištoľou.

Po nanosení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím pri teplote približne 20°C.

Produkt by mal byť použitý do 24 hod po otvorení, po tejto dobe je ťažšie aplikovateľný.

**Čistenie:**

Nástroje môžu byť očistené s EMFINET 683, MEK alebo acetónom pred vytvrdnutím tmelu.

Po vytvrdnutí je brúsenie potrebné.

## **SKLADOVANIE**

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

## **BALENIE**

290ml kartuše, 310ml a 600ml salámy, 250kg sudy

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### **POZNÁMKA :**

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.